



“Microcement”
ул. Чернышевская 86, г. Харьков
Тел.: +38 (097) 637-01-40
microcement.ua@gmail.com
microcement.com.ua
facebook.com/MicrocementUa

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТ: МИКРОБЕТОН (MICROBETON)

ПРОДУКТ:

Цементная цветная штукатурка.

ОПИСАНИЕ:

Суспензия на цементной основе для отделки полов и стен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- применяется для обновления существующих полов и в качестве альтернативы ковровинам;
- может наноситься поверх существующей отделки полов и стен благодаря высокой адгезии.
- на твердое основание наносится с помощью протравы
- используется для внутренней и наружной отделки.
- доступен в широкой цветовой палитре.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Минимальная толщина покрытия - 2 - 3 мм.
- Легко чистится с помощью влажной губки и нейтрального моющего средства.



EDFAN Europa



“Microcement”
ул. Чернышевская 86, г. Харьков
Тел.: +38 (097) 637-01-40
microcement.ua@gmail.com
microcement.com.ua
facebook.com/MicrocementUa

- Обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

3 части порошка микробетона (MICROBETON) + 1 часть жидкого концентрата (CONCENTRATED LIQUIDE)

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перемешать продукт до получения негустого однородного раствора. Наносить с помощью шпателя.
- Необходимо нанести два слоя продукта.
- Приблизительная толщина каждого слоя - 1,5 мм.
- Для финишной отделки покрытия использовать герметик Edfan Aqua-based Sealer.
- Шлифовка между слоями не требуется. Достаточно убрать и сгладить неровности и гребни.

ФАСОВКА:

Ведро ёмкостью 5 галлонов (26 кг)

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладных и сухих помещениях.
- Порошок может храниться до 6 месяцев в помещениях, защищенных от влаги.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ:



EDFAN Europa



“Microcement”
ул. Чернышевская 86, г. Харьков
Тел.: +38 (097) 637-01-40
microcement.ua@gmail.com
microcement.com.ua
facebook.com/MicrocementUa

- Носите защитную обувь.
- Носите маску, оснащенную пылевым фильтром.
- Надевайте наколенники и перчатки во время нанесения продукта.
- Во время применения продукта в обязательном порядке используйте защитные меры, предусмотренные соответствующим законодательством при работе с материалами данного типа.
- Этот продукт должен использоваться только профессионалами.

МИКРОБЕТОН

ИСПЫТАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Ударопрочность Испанский-Европейский стандарт UNE-EN ISO 6272	8,7 мм. Дефекты отсутствуют.
Влагопроницаемость	0,01 мл/см ² /первые сутки
	0,01 мл/см ² /вторые сутки
	0,02 мл/см ² /48 ч
Поверхностная твердость Европейский стандарт EN 13892-6	122 Н/мм ²
Сопротивление растяжению Испанский-Европейский стандарт UNE-EN Основание 13892-8	Основание плитки для пола: 1,5 Н/мм ²



EDFAN Europa